



NORDEL™ IP 4570 Hydrocarbon Rubber

概述

NORDEL™ IP 4570 烃橡胶一种无定形、乙烯-丙烯-二烯三元共聚物 (EPDM)，应用于挤出加工。这种产品特别适宜于异型材、制冷软管的挤出加工和通用的模塑加工。该产品综合了高粘度和低结晶度的性能，使其在加工性能、延伸率、低温性能和性能表现上具有良好的平衡性。

主要特性：

- 无定形
- 二烯含量中等
- 分子量高
- 低温性能好

- 符合以下法规

美国食品和药物管理局法规 21 CFR 177.2600，
美国食品和药物管理局法规 21 CFR 177.1520 (参见备注 1)，
美国食品和药物管理局法规 21 CFR 175.105 (参见备注 2)，
美国食品和药物管理局法规 21 CFR 177.1210。
请查询法规以获取完备的细节资料。

应用领域：

- 异型材挤出
- 制冷系统软管

备注：

- (1) 可用于接触所有类型的食品，但油乳液水、高脂肪或者低脂肪食品以及低湿分脂肪和油类食品除外。
(2) 仅限粘合剂。

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
比重	0.860 g/cm ³	0.860 g/cm ³	ASTM D297
乙烯成份	50.0 wt%	50.0 wt%	ASTM D3900
亚乙基-降冰片烯含量	5.0 wt%	5.0 wt%	ASTM D6047
门尼粘度 (ML 1+4, 257°F (125°C))	70 MU	70 MU	ASTM D1646
丙烯含量	45.0 wt%	45.0 wt%	ASTM D3900
残留转化金属	< 10 ppm	< 10 ppm	Dow Method
分子量分布	介质	介质	Dow Method
灰含量	< 0.1 wt%	< 0.1 wt%	ASTM D296
挥发物	< 0.40 wt%	< 0.40 wt%	Dow Method

补充信息

存放和处理：

暴露在人造光或自然光中可能影响 EPDM 产品的质量。此产品应采用其原始包装并存放在室内，同时避免阳光直射。

备注

这些仅是典型特性，不能看作是其规格。用户应通过自己测试来验证结果。

产品监管

陶氏化学公司及其附属公司（“陶氏”）都抱有一个基本原则，就是关怀所有制造、分销和使用其产品的人员以及我们生活的环境。这是我们的产品监管原则的基础，我们根据监管原则评核我们产品的安全、卫生和环境影响，然后采取适当措施来保护我们的员工、公共卫生和环境。我们的产品监管程序的成功取决于与陶氏产品有关的每一名人员 – 从每件产品的构思和研究开始到制造、使用、销售、处置以至循环再生。

客户注意事项

陶氏积极鼓励其客户从人员健康和环境保护出发，全面检查其生产工艺以及该等产品的应用，以保证陶氏产品不会被用于非原核定的或未经试验的用途。陶氏人员将回答您的问题，并提供合理的技术支持。客户在使用陶氏产品之前，应查阅陶氏的产品文献，包括安全数据表。目前的安全数据表可从陶氏获得。

医疗应用政策

医疗应用限制注意事项：陶氏不会故意或在明知的情况下将任何产品或服务（简称“产品”）销售或提供样品用于以下商业性或开发性的用途：

- 与人体体液或内部组织长期或永久接触的应用。“长期”是指连续使用超过72小时；
- 心脏修复仪器中，不管这种仪器植入人体内多长时间（“心脏修复仪器”包括但不限于起搏器导管或仪器、人造心脏、心脏瓣膜、主动脉间气囊和控制系统、以及心室旁通辅助仪）；
- 用在维持或延续生命的医疗设备中的关键部件；或
- 专供孕妇的用途或者专门用于促进或影响人类生育的设备。

陶氏要求，考虑将陶氏产品用于医疗用途的客户要通知陶氏以便可以进行适当的评估。陶氏不会保证或宣称其产品适用于特定的医疗用途。医疗设备和药物制造商有确定陶氏产品应用在其产品上的安全性、合法性和技术适宜性的责任。

关于陶氏产品应用于任何医疗用途的适宜性，陶氏不会作出明示或暗示的保证。

声明

注意：本手册的内容不得推定为授予可侵犯陶氏或其他方所拥有的任何专利权的许可/

自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异，客户有责任确定手册中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。陶氏对本手册中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。

陶氏不提供任何保证；对于产品的可售性或某一特定用途的适用性，陶氏不提供任何暗示的保证。

注意：如果产品注明为“试验品”或“开发品”，则表示：(1) 这种产品的技术规格可能尚未完全确定；(2) 在接触和使用这种产品时需要进行对其危害性的分析和特别注意；(3) 陶氏很有可能修改技术规格和/或停产；和 (4) 尽管陶氏可能不时提供该等产品的样品，但陶氏没有义务为任何使用或应用提供该等产品或以其他方式将该等产品商品化。

附加信息更多资料

北美洲	欧洲/中东	+800-3694-6367
美国和加拿大:	1-800-441-4369	+31-11567-2626
	1-989-832-1426	+800-783-825
墨西哥:	+1-800-441-4369	
拉丁美洲	南非	+800-99-5078
阿根廷:	+54-11-4319-0100	
巴西:	+55-11-5188-9000	
哥伦比亚:	+57-1-219-6000	亚太地区
墨西哥:	+52-55-5201-4700	+800-7776-7776
		+603-7965-5392

www.dowplastics.com

此文件旨在地理区域范围内使用 北美洲, 拉丁美洲, 欧洲, 亚太地区

2005-07-12 月出版

© 2012 The Dow Chemical Company

